

# Woodfix D3

## WATERBESTENDIG HOUTLIJM

### VOORDELEN

- Sterker dan hout
- Gebruiksklaar
- Transparant drogend

### PRODUCT

Woodfix D3 is een gebruiksklare dispersielijm op basis van polyvinylacetaat. Waterbestendig volgens NEN-EN-204-D3.

### TOEPASSINGEN

Het waterbestendig verlijmen van alle soorten geschaafd hard en zacht hout, hardboard, spaanplaat, MDF, tri-/multiplex volgens NEN-EN-204-D3. Zeer geschikt voor houtconstructies en zwaluwstaart-, pen/gatof messing/groef-verbindingen.

**Scheepsbouw:** getest en gecertificeerd volgens IMO, resolutie A.653 (16) en daarmee goedgekeurd voor toepassing in de gehele accommodatie (scheidingswanden, plafonds en dekvloeren).

### EIGENSCHAPPEN

- Sterker dan hout.
- Gebruiksklaar.
- Goede weerstand tegen vocht en water; waterbestendig NEN-EN-204-D3.
- Voor binnen en (beperkt) buiten.
- Droogt transparant op.
- Oplosmiddelvrij.
- Geringe vlamverspreiding conform IMO resolutie A.653 (16).

### VERWERKING

**Ondergrond:** De te verlijmen materialen moeten vlak, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Houtvochtigheid maximaal 18%.

Voorbehandeling: Vette houtsoorten (teak) vooraf ontvetten en direct verlijmen.

**Aanbrengen:** De lijm gelijkmatig, éézijdig aanbrengen en enkele minuten laten drogen. Bij hardhout de lijm tweezijdig aanbrengen. Zorg voor een goede passing.

**Praktijktip:** Het is beter tweezijdig een dunne lijmlaag op te brengen dan een dikke lijmlaag op één zijde.

**Open tijd:** Voeg beide delen binnen 15 minuten samen.

Droogtijd/klemtijd/afbindtijd: Pers (met een kracht 5 kg/



cm<sup>2</sup>) de verbinding gedurende minimaal 30 minuten samen. Exacte perstijd is afhankelijk van houtsoort, vochtigheid van het hout en de omgevingstemperatuur. Niet verwerken onder +5°C. Verbruik: ca. 150 g/m<sup>2</sup>.

**Reinigen:** Reinigen van verse lijm: met water. Opgedroogde lijm zoveel mogelijk mechanisch verwijderen en daarna met aceton.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5°C en +30°C. Houdbaarheid 12 maanden. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostikdsd.thewerco.com](http://bostikdsd.thewerco.com) verkrijgbaar.

### Artikelcode

30605957  
30606090  
30606089

### EAN Code

8713572033728  
8713572033735  
8713572033742

### Verpakking

250 g flacon  
750 g flacon  
5 kg emmer

Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	polyvinylacetaat (PVAc)
<b>Aantal componenten</b>	1
<b>Soortelijke massa</b>	ca. 1,1 g/ml
<b>Viscositeit</b>	ca. 10000 mPa.s
<b>pH</b>	ca. 3
<b>Oplosmiddelgehalte</b>	0%
<b>Droge stofgehalte</b>	ca. 50%
<b>Afschuifkracht beuken/ beuken</b>	> 9 MPa (houtbreuk) na 2 weken uitharding
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	vanaf +5°C
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	tot +70°C
<b>Vochtbestendigheid</b>	waterbestendig volgens NEN- EN-204, klasse D3
<b>Vorststabiliteit</b>	vorstgevoelig
<b>Kleur</b>	wit, na droging transparant
<b>Verpakt per</b>	12 (flacon) 1 (emmer)

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help** + 31 (0)73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000  
Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.